


AQUABINDER SOFT SUPER OPAQUE BASE S

Aquabinder Soft Super Opaque Base S

È una base super coprente pronta all'uso, può essere stampata su fondo nero ottenendo colori molto intensi, su tessuti non corrodibili con un solo telaio si può ottenere un effetto finta corrosione con toni brillanti.

Per dare elasticità è possibile aggiungere Hydra Glittering Base o Hydra Elastic Clear 305 sino ad un massimo del 30%.

Il tempo di permanenza a forno è di 3 minuti a 150°C con l'aggiunta del 5% di HYDRA SPECIAL FIXER, oppure 140°C con l'aggiunta del 3% di UNIFIX LC.



scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAI0	
AQUABINDER SOFT SUPER OPAQUE BASE S	96	48 FILI	AQUABINDER SOFT SUPER OPAQUE BASE S	96	48 FILI	
AQUATINT PIGMENTO RED C	4	GEL 3	AQUATINT PIGMENTO GOLDEN YELLOW A	4	GEL 3	
		STANDARD			STANDARD	
		RACLA			RACLA	
		60 SHORE			60 SHORE	
COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAI0	
		RACLA			RACLA	

PARAMETRI DI STAMPA			PROCEDURE DI STAMPA
TEMPERATURA FORNO	150°C	1	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
PERMANENZA NEL FORNO	3 MIN	2	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO
ANGOLO RACLA	25°		
VELOCITA' DI STAMPA	MEDIA		
PULIZIA			
USARE ACQUA			
COMMENTI			

ADDITIVI UTILIZZABILI

SPECIAL RETARDER:

Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO.

Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all'inchiostro. **Privo di Formaldeide e Ftalati**.

HYDRA SPECIAL FIXER:

Da miscelare all'inchiostro (5-10%). Migliora consistentemente la solidità al lavaggio senza comprometterne l'elasticità.

Completamente privo di Formaldeide e Ftalati.

UNIFIX LC:

Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura.

Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3-5% massimo.

Privo di Formaldeide e Ftalati.







