

SUGGERIMENTI PER L'USO DEGLI ADDITIVI VIRUS

NOME PRODOTTO	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	APPLICAZIONE	QUANTITA' %
UNIFIX LC	Fissatore	Inizia a reticolare a 120°C/248°F garantendo un'ottima resistenza ai lavaggi ed ai test di strofinamento.	Essendo totalmente trasparente è adatto per Bianchi, Clear e colori Process, Puff.	3% max per bianchi, clear e trasparenti 5% max per colorati
HYDRA SPECIAL FIXER	Fissatore	Eccellente elasticità e riduce l'effetto strofinamento.	Discharge Base e bianco, Hydra Trans-foil Adhesive E e Hydra Suede Base E.	5% max (5%-10% for Hydra Suede Base E)
SPECIAL SOFTENER	Ammorbidente	Ammorbidisce la stampa finale senza alterarne la durabilità.	Da aggiungere a Bianchi e Clear per ottenere stampe particolarmente morbide	5% max
SPECIAL RETARDER	Ritardante	Ritardante ad alta performance, sviluppato per migliorare ulteriormente la stabilità dell'inchiostro nel telaio fino a 120 fili. Indicato anche per lunghe produzioni.	Essendo totalmente trasparente è adatto per Bianchi, Clear e colori Process.	Aggiungere nell'inchiostro al 3-10% alle serie HYDRA, WOW, GEO e PERFETTO. Senza formaldeide ftalati.
HYDRA REDUCER 77	Riducente di viscosità	Riduce la viscosità dell'inchiostro senza modificarne le proprietà e caratteristiche.	Essendo trasparente è ideale per Hydra Clear 77 E, colori Process e colori speciali trasparenti.	5% max (quando si eccede con la quantità utilizzata, l'inchiostro diviene più oleoso e conserverà le sue caratteristiche per un tempo minore)
HYDRA REDUCER 120	Distendente e riducente di viscosità	Riduce la viscosità dell'inchiostro senza modificarne le proprietà e caratteristiche.	Essendo trasparente è ideale per Hydra White 120 Soft, Hydra Clear 77 E, colori Process e colori speciali trasparenti.	5% max (quando si eccede con la quantità utilizzata, l'inchiostro diviene più oleoso e conserverà le sue caratteristiche per un tempo minore)
HYDRA JET REDUCER	Riducente di viscosità	Specifico per riattivare inchiostro addensato.	Riattiva gli inchiostri molto induriti, (non funziona quando l'inchiostro è scaduto o irrimediabilmente deteriorato).	1% max
V-CAT	Catalizzatore	Aumenta la resistenza dello strato d'inchiostro stampato.	Hydra Electrostatic Flock Adhesive E.	2% - 3%
			Applicazione Foil-Off: 80% ink +20% Foil-off additive.	3%
HI-ACTIVATOR	Catalizzatore	Efficace catalizzatore a freddo, aumenta la solidità dell'inchiostro.	Adatto ad ogni tipo di inchiostro. Quando aggiunto la durata dello stesso è di circa 1 giorno.	1% - 3% max
GEO COMPACT - S	Addensante	Rende l'inchiostro più denso.	Espressamente progettato per Geo Cube e Master Crack (usare solo in caso di necessità).	1-3% max

Tutti gli ausiliari elencati non contengono Formaldeide